

# TEROSON RB 1060

června 2013

## POPIS PRODUKTU

TEROSON RB 1060 má následující vlastnosti:

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Technologie</b> | Pro těsnění švů automobilových karosérií, silně lepivý |
| <b>Základ</b>      | Syntetická pryž  |

TEROSON RB 1060 je rozpouštědla obsahující neroztékavé těsnění na bázi syntetické pryže. Díky kombinaci rozpouštědla a pryže je možné navzdory rychlému vytvoření povrchové kůžičky uhladit povrch do 15 až 30 minut po aplikaci. Rovněž je možné vysušit ho v sušárně při teplotě maximálně 90 °C bez vytvoření puchýřků. Suchý produkt je možné přelakovat dvousložkovými barvami, při použití syntetických barev je možné přelakování téměř okamžitě, po získání manipulační pevnosti. TEROSON RB 1060 má velmi dobrou adhezi na holé, lakované nebo primerem ošetřené kovové plechy.

Přelakování je možné za těchto podmínek:

- nechte vysychat minimálně 16 hodin pro řádné vyschnutí
- nastříkejte jemnou první vrstvu laku jako primer
- konečné nalakování proveďte po zaschnutí první vrsty.

## OBLAST POUŽITÍ

TEROSON RB 1060 se používá na těsnění švů karosérií v autodílnách. Materiál je částečně možné použít i na viditelné spoje, ale tam je nutné chránit jej přelakováním před UV zářením.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### (Typické výsledky zkoušek)

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Barva                        | běžová                      |
| Zápach                       | po benzínu                  |
| Konzistence                  | pasta                       |
| Měrná hmotnost               | cca 1,33 g/cm <sup>3</sup>  |
| Obsah pevných látek          | přibližně 73 %              |
| Stabilita housenky           | velmi dobrá                 |
| Možnost uhlazení povrchu     | dobrá s použitím Teroson FL |
| Vytvoření povrchové kůžičky* | 3 až 5 min                  |
| Plné vysušení*               | 24 až 48 hodin              |
| tloušťka povlaku             | 3 mm                        |
| Odolnost vůči stárnutí       | dobrá                       |
| Provozní teplota             | -30 až 80 °C                |
| krátkodobě (max. 1h)         | 100 °C                      |

\* = 23 °C, 50 % rh

## PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ

Před použitím produktu je nezbytně nutné přečíst si jeho **Bezpečnostní list** pro získání potřebných informací o bezpečnostních opatřeních a doporučeních. U chemických produktů dodržujte doporučení na etiketě produktu a obecné zásady pro bezpečnost práce s chemikáliemi.

## Aplikace

Pokud nanášíte produkt TEROSON RB 1060 z kartuše, seřízněte nejprve špičku kartuše nad jejím závitem, potom našroubujte přiloženou trysku a seřízněte ji podle požadované velikosti housenky. Poté vložte kartuši s tryskou do vhodné kartušové pistole Teroson (ruční, Staku nebo Power-Line), přiložte trysku k těsněnému švu a nanášejte produkt s kontaktním přitlakem.

Pokud nespotebujete celou kartuši, je možné produkt po určitou dobu skladovat pro příští použití za těchto podmínek:

- vytlačte asi 10 mm produktu na konci trysky a nechte ho zaschnout, při dalším použití tento konec lehce ostraňte a potom budete z trysky vytlačovat čerstvý produkt
- otvor trysky utěsněte proti vlhkosti pomocí kousku produktu Teroson RB II, VII nebo IX.

Potřebné uhlazení nebo vytvarování povrchu produktu pomocí špachtle nebo štětce udělejte co nejdříve po nanesení, než se vytvoří pevná povrchová kůžička.

## SKLADOVÁNÍ

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Citlivý na mraz               | ne  |
| Doporučená teplota skladování | 10 až 25 °C                               |
| Doba skladovatelnosti         | 12 měsíců v originálním neotevřeném obalu |

**TEROSON RB 1060**

června 2013

**Disclaimer**

**Poznámka:** Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikací produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

**V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost:** Bude-li společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené dodávky.

**Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti:** Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikací produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

**V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá následující odmítnutí.**

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoliv zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

**V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zřiká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejich produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoliv druhu, včetně náhrady škod.**

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

**Ochranná známka**

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde. ® značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví Spojených států amerických. (U.S. Patent and Trademark Office)

**Henkel AG & Co. KGaA**

D-40191 Düsseldorf, Germany  
Phone: +49-211-797-0  
www.henkel.com

**Henkel Central Eastern Europe GmbH**

A-1030 Wien, Austria  
Phone: +43-1711-040  
www.henkel.com

**Henkel & Cie AG**

CH-4133 Pratteln, Switzerland  
Phone: +41-61-825-7000  
www.henkel.com

